

Formato 100g



Fascia mm. 287 ±1mm	Passo stampa 190,00 ±1mm	Posiz. Tacca Destra
Diametro int. 76	Diametro est. 350	Svolgim. Stampa Svolgimento in lettura
Mod. Imballo PALLET EPAL	Colori 4	

Composizione

Primo mater.
Adesivo

PET

12 μ

16,8 [g/m²]

Secondo mater.
Adesivo

ALU

8 μ

21,6 [g/m²]

Terzo mater.

PE

100 μ

41,4 [g/m²]

Tolleranze

CA ± 6%

CPT ± 6%

PET ± 6%

OPP ± 6%

PA ± 6%

ALU ± 6%

PE ± 10% 20 - 40 μ
± 8% 41 - 80 μ
± 6% > 80 μ

Grandezze

Peso nominale

Valori

89,3 [g/m²]

Peso unitario

4,869 [g]

Res. saldatura

>= 15 [N (175°C)]

Rit. solvente

<= 20 [mg/m²]

Scivol. interna

<= 0,20 [C.O.F.]

Scivol. esterna

<= 0,40 [C.O.F.]

Res. delaminaz.

>= 2 [N/15 mm]

Permeabilità O₂

<= 1 [cc/m² /24h]

Permeabilità H₂O

<= 1 [g/m² /24h]

Tolleranze

± 7% > 100 g/m²

± 8% 51 - 100 g/m²

± 9% <= 50 g/m²