

# Formato 1KG



**Fascia mm.** 424 ±1mm      **Passo stampa** 390,00 ±1mm      **Posiz. Tacca** Destra  
**Diametro int.** 76      **Diametro est.** 390      **Svolgim. Stampa** Svolgimento in lettura  
**Mod. Imballo** PALLET EPAL      **Colori** 4

## Composizione

## Materiale

## Spessore

## Peso

Primo mater.  
Adesivo

PET

12 μ

16,8 [g/m<sup>2</sup>]

Secondo mater.  
Adesivo

ALU

8 μ

21,6 [g/m<sup>2</sup>]

Terzo mater.

PE

100 μ

92,0 [g/m<sup>2</sup>]

## Tolleranze

CA ± 6%

CPT ± 6%

PET ± 6%

OPP ± 6%

PA ± 6%

ALU ± 6%

PE ± 10% 20 - 40 μ  
± 8% 41 - 80 μ  
± 6% > 80 μ

## Grandezze

## Valori

Peso nominale

139,9 [g/m<sup>2</sup>]

Peso unitario

23,133 [g]

Res. saldatura

>= 15 [N (175°C)]

Rit. solvente

<= 20 [mg/m<sup>2</sup>]

Scivol. interna

<= 0,20 [C.O.F.]

Scivol. esterna

<= 0,40 [C.O.F.]

Res. delaminaz.

>= 2 [N/15 mm]

Permeabilità O<sub>2</sub>

<= 1 [cc/m<sup>2</sup> /24h]

Permeabilità H<sub>2</sub>O

<= 1 [g/m<sup>2</sup> /24h]

## Tolleranze

± 7% > 100 g/m<sup>2</sup>

± 8% 51 - 100 g/m<sup>2</sup>

± 9% <= 50 g/m<sup>2</sup>