

# Formato 250g



<b>Fascia mm.</b> 266 ±1mm	<b>Passo stampa</b> 266,60 ±1mm	<b>Posiz. Tacca</b> Destra
<b>Diametro int.</b> 76	<b>Diametro est.</b> 360	<b>Svolgim. Stampa</b> Svolgimento in lettura
<b>Mod. Imballo</b> PALLET EPAL	<b>Colori</b> 4	

## Composizione

Primo mater.  
Adesivo

PET

12 μ

16,8 [g/m<sup>2</sup>]

Secondo mater.  
Adesivo

ALU

8 μ

21,6 [g/m<sup>2</sup>]

Terzo mater.

PE PELABILE

100 μ

84,6 [g/m<sup>2</sup>]

## Tolleranze

CA ± 6%

CPT ± 6%

PET ± 6%

OPP ± 6%

PA ± 6%

ALU ± 6%

PE ± 10% 20 - 40 μ  
± 8% 41 - 80 μ  
± 6% > 80 μ

## Grandezze

Peso nominale

## Valori

123,5 [g/m<sup>2</sup>]

Peso unitario

9,399 [g]

Rit. solvente

<= 20 [mg/m<sup>2</sup>]

Res. delaminaz.

>= 2 [N/15 mm]

Permeabilità O<sub>2</sub>

<= 1 [cc/m<sup>2</sup> /24h]

Permeabilità H<sub>2</sub>O

<= 1 [g/m<sup>2</sup> /24h]

## Tolleranze

± 7% > 100 g/m<sup>2</sup>

± 8% 51 - 100 g/m<sup>2</sup>

± 9% <= 50 g/m<sup>2</sup>