

Formato 500g



| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Fascia mm. 344 ±1mm | Passo stampa 320,00 ±1mm | Posiz. Tacca Destra |
| Diametro int. 76 | Diametro est. 350 | Svolgim. Stampa Svolgimento in lettura |
| Mod. Imballo PALLET EPAL | Colori 4 | |

| Composizione | Materiale | Spessore | Peso | Tolleranze |
|----------------------------------|-----------|----------|--------------------------|--------------------|
| Primo mater. <i>Adesivo</i> | PET | 12 μ | 16,8 [g/m ²] | CA ± 6% |
| Secondo mater. <i>Adesivo</i> | ALU | 8 μ | 21,6 [g/m ²] | CPT ± 6% |
| Terzo mater. | PE | 100 μ | 92,0 [g/m ²] | PET ± 6% |
| | | | | OPP ± 6% |
| | | | | PA ± 6% |
| | | | | ALU ± 6% |
| | | | | PE ± 10% 20 - 40 μ |
| | | | | ± 8% 41 - 80 μ |
| | | | | ± 6% > 80 μ |

| Grandezze | Valori | Tolleranze |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Peso nominale | 139,9 [g/m ²] | ± 7% > 100 g/m ² |
| Peso unitario | 15,400 [g] | ± 8% 51 - 100 g/m ² |
| Res. saldatura | >= 15 [N (175°C)] | ± 9% <= 50 g/m ² |
| Rit. solvente | <= 20 [mg/m ²] | |
| Scivol. interna | <= 0,20 [C.O.F.] | |
| Scivol. esterna | <= 0,40 [C.O.F.] | |
| Res. delaminaz. | >= 2 [N/15 mm] | |
| Permeabilità O ₂ | <= 1 [cc/m ² /24h] | |
| Permeabilità H ₂ O | <= 1 [g/m ² /24h] | |